

Pure Lak Hoogglans

Een kras en stootvaste waterverdunbare matte aflak voor binnen en buiten. Op basis van polyurethaan alkydemulsie.

Toepassing: Geschikt voor binnen en buiten. Voor hout, metaal en kunststof. Zoals kozijnen, deuren en gebruiksvoorwerpen.

Producteigenschappen: Lange open tijd.
Snelle droging en doorharding.
Reukloos.
Nauwelijks vergelend.
Kras- en stootvast.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren.
Product is gebruiksklaar.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	32 uur	16 uur
Overschilderbaar:	32 uur	16 uur
Doorgehard:	7 dagen	4 dagen

De laagdikte van de natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd.

Maar ook, hoe dikker de verflaag des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Hoogglans (ca. 80 Gloss Units, meethoek 20°).

Pure Lak Hoogglans

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld hout = 2 lagen = 80 μm ;
Behandeld hout = 1-2 lagen = 40-80 μm

Duurzaamheid: Ca. 4 - 5 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Rendement: 10 m²/ltr. = 40 μm droge laagdikte.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Roller	Spuit
	Acrylkwast	Lakvilt	Lucht
Reinigen gereedschap	Water	Water	Water
% Verdunning	0-5%	0-5%	10%
Type verdunning	Water	Water	1,3 mm 3-4 bar

Systeeminformatie.

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met wasbenzine. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met Thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Grondverf Universeel aanbrengen. Om doorbloeden te voorkomen op hardhout (o.a. Merbau) één laag Flexa Grondverf aanbrengen.
 5. Zonodig plamuren met Flexa Universele Plamuur .
 6. Opnieuw één laag Universele Flexa Grondverf Universeel aanbrengen.
 7. Tot slot afwerken met 2 lagen Pure lak Hoogglans. Tussen de lagen schuren met een kunststof pannenspons of zgn. Scotch-

Pure Lak Hoogglans

Dekkende verf –
of beitslagen:

Brite.

1. Slecht hechtende delen verwijderen m.b.v. Flexa Afbijt en verfschraper of grof schuren.
2. Intacte lagen reinigen met Flexa Vloeibare Rinser + water.
3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder Hout (punt 1 t/m 6).
4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
5. Vervolgens een laag Flexa Grondverf Universeel aanbrengen.
6. Afwerken met twee lagen Pure Lak Hoogglans. Tussen de lagen schuren met een pannenspons of zgn. Scotch-Brite.

Kunststof: (Hard)

1. Ontvetten met Thinner of Flexa Vloeibare Rinser + water.
2. Kunststof schuren met fijn schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Daarna één laag max. 5% verdund Flexa Grondverf voor Kunststof of Flexa Grondverf Universeel aanbrengen.
5. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
6. Afwerken met twee lagen max. 5% verdunde Pure Lak Hoogglans. Tussen de lagen schuren met een pannenspons of zgn. Scotch-Brite.

Metaal:

1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P24-P36 of staalborstels.
2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
3. Direct na ontroesten en ontvetten 1 laag Flexa Grondverf voor Metaal ca. 10% verdund aanbrengen.
4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal max. 5% verdund aanbrengen.
5. Afwerken met twee lagen Pure Lak Hoogglans. Tussen de lagen schuren met pannenspons of zgn. Scotch-Brite.

Aanvullende informatie.



Pure Lak Hoogglans

Houdbaarheid:	Tenminste 1 Jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Zie de Pure waaijer of de A4- stalen.
Verpakking:	500 ml en 1 ltr.
Internet:	Voor de meest recente product informatie zie www.flexa.nl

Milieu en veiligheid.

Milieu: Pure Lak Hoogglans bevat géén loodhoudende pigmenten.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.