

## Pure Muurverf Zijdemat

Een zijdematte, goed dekkende, waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van polyurethaan acrylaatdispersie.

**Toepassing:** Voor binnen. Zoals baksteen, papierbehang, hard/zacht board, gipskarton, latexmuurverf, schoon metselwerk en (glad) pleisterwerk en glasvliesbehang.  
Goed bestand tegen continue waterbelasting in doucheruimte.

**Producteigenschappen:** Extra dekkraft.  
Schrobvast, klasse 1.

### Productinformatie.

**Aanwijzingen voor gebruik:** Gebruiksklaar;  
Goed roeren voor verwerking.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2-4 uur	1-2 uur
Overschilderbaar:	4-6 uur	2-3 uur
Schuurbaar:	n.v.t.	n.v.t.
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging.

Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook, hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

**Glansgraad:** Zijdemat (ca. 4 Gloss Units meethoek 85°).

**Rendement:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

## Pure Muurverf Zijdemat

### Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast Kunststofhaar/ blokwitter	Roller Lamsvacht
Reinigen gereedschap:	Water	Water
Type Verdunning:	Water	Water
% Verdunning:	0-5%	0-5%

### Systeem informatie.

Ondergrond: Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige Latex Muurverf lagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) verwijderen.

Loszittend behang vastzetten met een geschikt plakmiddel.

Gaten e.d. opvullen met Flexa Muurvuller, daarna gladschuren.

Gladde ondergronden grof opruwen.

Vochtkringen, nicotinevlekken e.d. isoleren met Flexa Isoleer.

Schimmelvlekken verwijderen met een sterke Soda oplossing.

Zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol voorbehandelen met Flexa Muurgrond.

Poederende ondergronden, zoals zachte pleistersoorten, restanten witkalk of restanten goedkope latex muurverf, voorbehandelen met Flexa Muurgrond.

Intacte ondergronden reinigen met Flexa Vloeibare Rinser en water.

Afwerking: 1-2 Lagen Pure Muurverf Zijdemat.

## Pure Muurverf Zijdemat

### Aanvullende informatie.

Houdbaarheid: Ten minste 1 jaar in ongeopende verpakking;  
Vorstvrij bewaren.

Kleur: Zie Pure waaier en A4- stalen.

Verpakking 5L. en 10L.

Internet: Voor de meest recente productinformatie zie [www.flexa.nl](http://www.flexa.nl).

### Milieu & Veiligheid.

Milieu: Pure Muurverf Zijdemat bevat géén loodhoudende pigmenten.  
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.