



Colors Zijdeglans

Zijdeglanzende lakverf voor binnen, gebaseerd op met polyurethaan gemodificeerde alkydharsen.

Toepassingsgebied

Als zijdeglanzende aflak op hout en metaal nadat deze ondergronden op de juiste manier zijn voorbehandeld.

Kenmerkende eigenschappen

- Geeft na volledige doorharding een egaal oppervlak welke slijt- en krasvast is
- Bestand tegen mechanische beschadigingen en de gebruikelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Goede vloeïing
- Uitstekende dekkraft
- Na \pm 4 weken wordt de juiste glansgraad bereikt

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.

Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan het gestelde in de KVT '95 "Kwaliteit van houten gevelelementen" en BRL 0801 "Houten gevelelementen". Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903. Vet hout voor de eerste behandeling ontvetten.

Verwerkingsgegevens

Verduunning	Zonodig met terpentine
Aanbrengmethode(n)	Kwast / verfrol, luchtspuit en airless-spray
Spuitgegevens bij 20 °C	Luchtspuit: spuitopening 1,5 - 2 mm, spuitdruk 2 - 3 atm. Airless-spray: spuitopening 0,011 inch, spuitdruk 120 - 130 atm.
Reiniging gereedschap	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte 12 - 15 m ² per liter
Verwerkingscondities	Niet beneden 5 °C en boven een R.V. van 85%
Droging bij 20 °C/ 65 % RV	Stofdroog na ca. 1 uur Kleefvrij na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur De verflaag bereikt na 1 week van droging de optimale eigenschappen

Veiligheidsgegevens

Vlampunt	40 °C
Gevarencode	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad

Verftechnische gegevens van Colors Zijdeglans

Soortelijke massa	Ca. 1.35 (wit), kleurafhankelijk
Vaste stofgehalte	Ca. 73 gew. %, 54 vol. % (wit)
Glansgraad	Zijdeglans 35-45 G.U. 60°
Vloeïing	Perfect
Hechting	Uitstekend
Dekking	Uitstekend
Viscositeit	Ca. 10 - 14 P.
Chemicaliënbestendigheid	Bestand tegen huishoudelijke wasmiddelen
Weerbestendigheid	N.v.t.
Consistentie bij aflevering	Vloeibaar
Houdbaarheid in de bus / emmer	Tenminste 24 maanden in originele, gesloten verpakking
Kleuren	Wit en basisverven voor KMS
Verpakking	0,5 liter 1 liter 2,5 liter
Opslag	Koel en droog